

CALCICHEM 275 PM

التفاصيل

CALCICHEM 275 PM إن هو مستربش مادة مألثة على أساس البولي بروبيلين يضمن انتشاراً وتوزيعاً ممتازاً في المنتج النهائي. تم تصميم هذا المستربش بشكل خاص للاستخدام المباشر في عملية بثق أفلام BOPP و CPP و OPP ، ويضمن أداءً مستقراً وجودة فائقة للمنتج.

Item	Test Method	unit	Typical Value
مقدار رماد	ASTM D 448	(%)	75 ± 1
متوسط حجم الجسيمات (d50%)	-	(µm)	≤ 2
نسبة الرطوبة	ASTM D 644	(ppm)	≤ 1500
مؤشر تدفق المنصهر (2.16kg/230°C)	ASTM D 1238	(g/10min)	3 ± 1
الكثافة 23°C	ASTM D 1505	(g/cm ³)	1.75 ± 0.05

المميزات

- التناسق والجودة المستقرة في عملية الإنتاج
- مناسب لإنتاج الأفلام بالسرعة العالية

التعبئة والتغليف

CALCICHEM 275 PM يكون على شكل حبيبات قياسية ويتم توريده في أكياس سعة ٢٥ كيلوغراماً

التخزين والنقل

CALCICHEM 275 PM يجب أن يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة. تُخزن هذه المواد في مكان جاف وفي درجة حرارة أقل من ٥٠ درجة مئوية. قد تؤدي ظروف التخزين غير المناسبة إلى تقليل جودة المنتج وأدائه. يُوصى بتجفيفه قبل الاستخدام، وأن يُستخدم خلال فترة أقصاها ١٨ شهراً من تاريخ الإنتاج.

ملاحظات : هاي المعلومات المقدمة هي فقط لاستخدام القسم الفني بالمصنع، وشركة "بليمر شيمي" (منطقة أرس الحرة) ما تتحمل أي مسؤولية عن النتائج التي تترتب على استخدام هاي البيانات والمعلومات بأي تطبيقات مختلفة.

