



ROTOCHEM 955B

Tanım

ROTOCHEM 0955B, rotasyonel kalıplama uygulamaları için tasarlanmış özel bir mavi renkli plastik bileşiktir. Dar moleküler ağırlık dağılımına sahip, TiO₂ içeren lineer orta yoğunluklu polietilen kopolimer sınıfı bir bileşiktir ve bir dizi faydalı karaktere sahiptir. ROTOCHEM, zorlu çevre koşullarına dayanabilen güvenilir ve dayanıklı bir malzeme gerektiren üreticiler için ideal bir seçimdir. İster endüstriyel ister tüketici uygulamalarında kullanılsın, bu plastik malzeme tutarlı ve kararlı malzemeler arayanlar için uygun bir seçenektir..

Property	Test Method	Unit	Typical Value
Eritme İndeksi (@190° C /5 kg)	ASTM D 1238-7	(g/10min)	3.5 ± 0.5
Yoğunluk @ 23 °C	ASTM D1505-68	(kg/m ³)	0.937-0.945
Pigment içeriği	-	%	0.3-0.5
Nem içeriği	ASTM D6980-17	(ppm)	≤ 1500
Vikat Yumuşama Noktası	ASTM D1525	MPa	115
Akma Mukavemetinde	ASTM D638 - 72	wt. %	15
Kopmada Uzama	ASTM D638	%	> 700
Eğilme Modülü	ASTM D790	MPa	650
Sertlik	ASTM D2240	Shore D	65
ESCR (IGEPAL 10%)(F50, 50°C)	ASTM D1693	HR	200

Avantaj

ROTOCHEM 0955B , mükemmel dağılma, olağanüstü darbe dayanımı, üstün iç ve dış yüzey kalitesi, optimal mavilik, güvenilir gerilme çatlağı direnci ve etkili UV stabilizasyonu gibi birçok avantajlı özelliğe sahiptir.

Paketleme

ROTOCHEM 0955B, 20 kg'lık torbalarda paketlenmiş toz formunda tedarik edilir.

Depolama ve Elleçleme

ROTOCHEM 0955B , doğrudan güneş ışığına ve/veya ısıya maruz kalmaktan korunacak şekilde saklanmalıdır. Depolama alanı kuru olmalı ve tercihen 50°C'yi geçmemelidir; kötü depolama koşulları kalite düşüşüne ve ürün performansının bozulmasına neden olabilir. ROTOCHEM'in teslimattan sonra 18 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir ve şartname olarak kabul edilmemelidir, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. POLYCHEM, yukarıda belirtilen verilerin benimsenmesi veya tekrarlanmasından **kaynaklanabilecek** herhangi bir sonuç veya neticeden sorumlu tutulamaz ve bu veriler çeşitli uygulamalar için olası kullanımlarına dair bilgiler içerir. POLYCHEM, bilgileri ve verileri herhangi bir ön bildirim veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, herhangi bir süreç/ürün kullanımından tamamen sorumlu olacaktır.

