

CALCICHEM 110 FRF

Tanım

CALCICHEM 110 FRF, yüksek, çok ince, işlem görmüş CaCO_3 içeriğine sahip bir mineral modifiye edicidir ve nihai üründe mükemmel dağılım sağlayarak PE/PP bazlı ürünlerin işlenmesinde doğrudan eklenmeye uygundur. CALCICHEM 110 FRF mineral modifiye edicisi, filmler, Rafya ve ipler için tasarlanmış olup PE ve PP taşıyıcı genel amaçlı ürünler için de uygundur.

Item	Test Method	unit	Typical Value
Taşıyıcı polimer	-	-	polyolefine
CaCO_3 içeriği	-	(%)	80 ± 2
Nem içeriği	ASTM D 644	(ppm)	≤ 1500
Eritme İndeksi ($2.16\text{kg}/230^\circ\text{C}$)	ASTM D 1238	(g/10min)	1.5 ± 1
Yoğunluk @ 23°C	ASTM D 1505	(g/cm ³)	1.86 ± 0.05

Avantaj

- Üretkenlik artışı
- Hammadde maliyetlerinin azaltılması
- Isıl iletkenliğin iyileştirilmesi
- Güç tüketiminin azaltılması
- Son ürünlerdeki baskı kalitesinin iyileştirilmesi
- Anti-blok etkisinin artırılması

Paketleme

CALCICHEM 110 FRF ,25 kg'lık torbalarda paketlenmiş standart pelet formunda tedarik dilmektedir.

Depolama ve Elleçleme

CALCICHEM 110 FRF Doğrudan güneş ışığı ve ısı maruziyetini önleyecek şekilde depolanmalıdır. Depolama alanı ayrıca kuru olmalı ve tercihen 50°C 'yi aşmamalıdır; Kötü depolama koşulları kalite bozulmasına ve ürün performansında düşüşe neden olabilir. Kullanım öncesinde ön kurutma yapılması ve üretim tarihinden itibaren 18 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir ve şartname olarak kabul edilmemelidir, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. POLYCHEM, yukarıda belirtilen verilerin benimsenmesi veya tekrarlanması kaynaklanabilecek herhangi bir sonuç veya neticeden sorumlu tutulamaz ve bu veriler çeşitli uygulamalar için olası kullanımlarına dair bilgiler içerir. POLYCHEM, bilgileri ve verileri herhangi bir ön bildirim veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, herhangi bir süreç/ürün kullanımından tamamen sorumlu olacaktır.

